

Fiche technique



No. C - 48

Date: 04/2016



CWS WERTLACK® Antirost

Type

CWS WERTLACK® Antirost est un primaire anti-rouille, à base de résines alkydes.

Application

Protection anti-corrosion comme couche de fond mate pour supports en fer et acier après la préparation appropriée. Pour l'extérieur et l'intérieur.

Propriétés

- conforme au COV
- application facile
- haut pouvoir opacifiant avec bon recouvrement des arêtes
- faible odeur
- facile à poncer
- excellente adhérence
- contient des pigments anti-corrosifs

Conditionnements :

Produit Ready : 0,75L, 2,5 L

Teintes Ready : gris, rouge brun

Caractéristiques techniques

Degré de brillance :	mat
Consommation :	env. 120 ml/m ² /couche sur support vertical lisse (déterminer la consommation exacte par un test)
Densité :	env. 1,40 g/ml
Viscosité :	prêt à l'emploi
Temps de séchage à 20°C/60 % d'humidité rel. de l'air:	sec à la poussière : env. 1,5 h sec au toucher : env. 3 h recouvrable : env. 14 h
	De basses températures et/ou une mauvaise ventilation peuvent influencer négativement les temps de séchage.
Stockage :	au frais, au sec et à l'abri du gel dans l'emballage d'origine fermé : min. 1 an.

Application

Température d'application :	min. + 8°C (ambiant et objet)
Application :	au rouleau, à la brosse, par projection
Airless :	Non dilué, Buse : env. 0,008 - 0,011 inch. Pression : env. 160 bar (dépendant de l'appareil).
Air-Coat (Système Airless soutenu par de l'air):	Non dilué, buse 0,008 – 0,011 inch. Pression env. 50 à 60 bar, Air : 3 – 4 bar
Nettoyage des outils :	CWS WERTLACK® NovaThin Verdünnung AF, CWS WERTLACK® 488 Universalverdünnung ou white spirit.

Ne pas utiliser le produit sur des supports exposés au soleil, à un haut degré d'humidité d'air (brouillard) ou à des vents forts. Ne pas appliquer si l'humidité relative de l'air ou la température ambiante sont trop élevées ou si les surfaces sont trop froides (< que le point de rosée).

Préparation du support

Les supports, surfaces à traiter doivent être propres, secs et bien adhérents. Les substances empêchant la bonne adhérence, comme des salissures, de la graisse et de la cire doivent être enlevées (voir VOB DIN 18363, partie C). Tester l'adhérence des supports.

Enlever les anciennes couches non adhérentes, nettoyer les anciennes couches de laques avec un produit de lessive et ensuite poncer à fond. Exécuter un ponçage intermédiaire avec des abrasifs appropriés entre les différentes couches (papier abrasif, p.ex. grain 280 ou plus fin / pads de ponçage p.ex. Mirca ou 3M).

Pour des supports inconnus nous recommandons en principe un test sur la surface à traiter en accord avec notre service technique extérieur.

Systeme de couches

Fer, acier :

1. Dérouiller des surfaces de fer et acier mécaniquement à la main ou à la machine, en certain cas même jusqu'au degré SA 2 ½. En cas de doute contactez notre service technique application.
2. Couche de fond avec CWS WERTLACK® Antirost, non dilué.
3. Si nécessaire appliquer une couche intermédiaire avec CWS WERTLACK® Antirost, non dilué.
4. Couche de finition avec laques à résine alkyde en phase solvant de la gamme CWS WERTLACK® Premiumline, comme p.ex. CWS WERTLACK® Satiné of CWS WERTLACK® Specosal, resp. d'autres systèmes de laques à résines alkydes, non dilués.

Exclus sont les systèmes de laques de finition comme Metallux 3 in 1 ou Metallisé.

Données de sécurité

Vous pouvez trouver la classification dans la fiche de sécurité actuelle, que vous pouvez télécharger sous <http://www.cd-color.de/de/infocenter/downloads/datenblaetter-sd-tm.html>.

Code produit / GISCODE selon BG-BAU – GISBAU:

Voir étiquette du produit et fiche de sécurité actuelle (Par. 7.3)

Vous trouverez le mode d'emploi selon §14 de la directive des produits dangereux sous :

<http://www.wingis-online.de/>

Respecter les consignes de la fiche de sécurité

Consignes particulières

Les supports doivent être secs, propres, adhérents, exempts de substances non adhérentes, sans déformation, exempts de fissures et d'efflorescences salines. Eliminer les substances empêchant l'adhérence, comme la graisse, la suie, la rouille, les sels et d'autres produits corrosifs. Suivre VOB, partie C, DIN 18363.

Il faut tenir compte du point de rosée et de la température de l'objet. Les basses températures ainsi qu'une humidité relative de l'air élevée peuvent influencer négativement les temps de séchage et le résultat du traitement.

Pour les surfaces importantes et l'utilisation du produit dans des circonstances difficiles nous vous conseillons de contacter notre service technique.

Tester l'adhérence des supports avant l'application. Eliminer les anciennes peintures non adhérentes, nettoyer et poncer les peintures adhérentes.

Pour des supports inconnus ou non cités nous vous conseillons de contacter notre service technique et / ou faire un test sur le support.

Pour la préparation du support et l'application des peintures il faut tenir compte du VOB, partie C, DIN 18363 et les fiches BFS du Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt / Main.

En cas de mise en œuvre sur des surfaces connexes et afin d'obtenir une homogénéité de la teinte, vérifier les différents numéros de charge ou préparer d'avance un mélange des différentes charges.

Lors de la mise en œuvre il faut porter l'équipement de sécurité conseillé (voir fiche de sécurité).

Ne pas appliquer sur surfaces horizontales constamment exposées à l'eau.

Les basses températures ainsi qu'une mauvaise ou insuffisante aération influencent négativement les temps de séchage.

En cas de mise en œuvre sur des supports à l'extérieur, ou particulièrement sur des supports métalliques ou non ferreux, il faut veiller au point de rosée, respectivement ne pas dépasser ce point de rosée.

Ne pas mélanger des qualités de laques sans aromates avec des laques aux aromates.

En cas de mise en œuvre sur des surfaces connexes (portes, montant de portes), veiller à utiliser le même numéro de charge.

Des substances agressives, comme p.ex. des acides, des lessives, des produits de désinfection, des colorants organiques (comme p.ex. du thé, du café, du vin) peuvent entraîner des changements de teinte. La fonctionnalité du film de peinture n'en subira pas d'influences.

Si on ajoute des diluants, il est possible que sous certaines conditions la valeur limite COV soit dépassée.

Pour l'application sur de grandes surfaces à l'intérieur (p.ex. sur de différents supports de murs et plafonds, ou sur meubles et armoires, etc.) nous vous conseillons d'utiliser des produits en phase aqueuse de notre gamme CWS WERTLACK® Aqua Premiumline, à cause de l'odeur typique des laques à résine alkyde, en phase aqueuse.

Consignes générales

Les données évoquées ci-dessus sont issues des derniers états des techniques de développement et d'application et ne contiennent que des informations d'ordre général. Elles décrivent nos produits et informent sur la mise en œuvre et l'application.

Vu la multitude et la diversité des conditions de travail et des matières utilisées, nous ne pouvons pas reprendre chaque cas en détail.

Pour la bonne conservation des produits il faut des travaux réguliers d'entretien et de rénovation. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement décrit textuellement les spécifications et propriétés des produits pour un cas spécifique, une préconisation technique, même faite de notre mieux, est de toute manière non contraignante.

Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée pour la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées. Ceci est la responsabilité de l'utilisateur. Voir nos conditions générales de vente.

A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. En pratique, tous les supports existants ne peuvent être repris sur cette information technique. Pour les cas spécifiques, consultez CD-Color (011 / 82 28 23), info@cd-color.be, www.cd-color.be. Vous y trouverez toutes nos fiches techniques et fiches de sécurité.

Comme il est impossible de prendre en compte dans cette fiche tous les cas de figure pouvant se présenter dans le réel, veuillez en cas de doute, consulter notre service technique au numéro suivant : 0032 11 82 28 23.

Vous pouvez aussi consulter notre website : www.cd-color.be.

Dès la parution d'une nouvelle version, toutes les données contenues dans cette fiche perdent leur validité.



Like us on Facebook!
www.facebook.com/CDColorBNL



CD-Color GmbH & Co. KG

D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58
Tel. (+49) 02330/926-0
Fax (+49) 02330/926-580
www.cd-color.de
info@cd-color.de

CD-Color Belgium N.V.

Industrieterrein
Centrum-Zuid 2067F
B-3530 Houthalen
Tel. 011/ 82 28 23
cdcbenelux@cd-color.de
www.facebook.com/CDColorBNL



CD Color Suisse Sàrl

Chemin des Places 2
CH- 2800 Delémont
Tél. 0041 324228135
Freudiger@cd-color.de
www.cd-color.ch

Une compagnie du groupe Doerken